

# КЕМАСРЕТЕ 017 (CONTACT)

## Грунтовка НВ П 1 СТБ 1263-2001 (грунт бетон-контакт)

### ПРИМЕНЕНИЕ

**КЕМАСРЕТЕ 017 (CONTACT)** применяется для создания контактной поверхности перед нанесением штукатурных смесей, клеевых смесей, самонивелиров и других материалов.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена, не иметь разрушенных мест и обладать шероховатостью. Очистка поверхности от грязи, краски, солевого налета, карбонизированных участков, жировых и масляных пятен и других сильных загрязнений, производится ручным, механическим, химическим способами.

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА

**КЕМАСРЕТЕ 017 (CONTACT)** готов к применению и не требует разбавления. Перед применением взболтать или перемешать

### ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Грунт бетон-контакт наносится на подготовленное основание с помощью щетки либо кисти. Дальнейшие слои рекомендуется наносить после полного высыхания загрунтованной поверхности. Время высыхания составляет от 2 до 3 часов (при температуре воздуха +20°C). При изменении температуры и влажности время высыхания будет изменяться.

Во время выполнения работ и высыхания бетон-контакта поверхность необходимо защитить от воздействия прямых солнечных лучей, высушивания ветром, атмосферных осадков и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Температура окружающей среды и основания должна быть не менее +5°C. Бетон-контакт не является финишным покрытием.

Во время приготовления и применения грунта необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожных покровов и глаз. В случае попадания бетон-

контакта на слизистые оболочки следует немедленно промыть их водой и обратиться за помощью к врачу. При попадании на кожные покровы их необходимо промыть водой с мылом.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания, часов	3
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее	2,0

### УПАКОВКА

Высококачественная сухая смесь в соответствии с СТБ 1263-2001. Цвет серый. Поставляется в пластиковых ведрах по 10 кг и 20 кг. Хранить в ненарушенной заводской упаковке, в сухом закрытом помещении при температуре не ниже +5°C на поддонах.

### СРОК ГОДНОСТИ 12 МЕСЯЦЕВ

### РАСХОД

Базовый расход **КЕМАСРЕТЕ 017 (CONTACT)** для обработки поверхности толщиной 1 мм, площадью 1м<sup>2</sup> составляет 1,5 кг.

### ПРИМЕЧАНИЕ

\* Производитель не несет ответственности за применение материала в целях и условиях, не предусмотренных настоящим описанием.

\*\* В связи с наличием многочисленных факторов влияющих на конечный результат, вышеизложенная информация не может служить основанием для безусловной ответственности производителя.